

Geomembrana Lisa GM - 17

Sistema de Impermeabilización



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POLIETILENO ULTRAFLEXIBLE DE BAJA DENSIDAD LINEAL LLDPE

PROPIEDADES MECÁNICAS	NORMA	UNIDAD	20 MILS	30 MILS	40 MILS	60 MILS
Resistencia a la Rotura	ASTM D6693 Tipo IV	N/mm	13	20	27	40
Elongación a la Rotura	ASTM D6693 Tipo IV	%	800	800	800	800
Resistencia al Rasgado	ASTM D1004	N	50	72	100	150
Resistencia al Punzonamiento	ASTM D4833	N	126	190	225	370
PROPIEDADES FÍSICAS	NORMA	UNIDAD	20 MILS	30 MILS	40 MILS	60 MILS
Espesor promedio mínimo	ASTM D5199	mm	0.50	0.75	1.00	1.50
Espesor mínimo (menor de 10 lecturas)	ASTM D5199	mm	0.45	0.68	0.9	1.35
Densidad	ASTM D1505 / D792	g/cm ³	<0.939	<0.939	<0.939	<0.939
Contenido negro de humo	ASTM D1603 / D4218	%	2.0 - 3.0	2.0 - 3.0	2.0 - 3.0	2.0 - 3.0
Tiempo de inducción a la oxidación	ASTM D3895, 200 °C	Minutos	>100	>100	>100	>100
Envejecimiento al horno 85 °C 90 días retención OIT (ASTM D3895 o D5885)	ASTM D5721	%	>35/60	>35/60	>35/60	>35/60
Envejecimiento UltraVioleta 1600 hrs OIT retenido	ASTM D5885	%	>35	>35	>35	>35
PRESENTACIÓN DEL ROLLO	NORMA	UNIDAD	20 MILS	30 MILS	40 MILS	60 MILS
Longitud	Medido	m	450	300	225	150
Ancho	Medido	m	7.01	7.01	7.01	7.01
Área	Calculado	m ²	3154	2103	1577	1052

Nota:

Estas especificaciones del producto exceden el estandar GRI GM 17.

CONVENCIONES:

ASTM: American Society for Testing and Materials. • N. A.: No aplica.

Operamos bajo sistemas internacionales de control de calidad; Contamos con la acreditación **GAI LAP (The Geosynthetic Institute)**.

La presente ficha técnica está vigente a partir de mayo de 2021. Nos reservamos el derecho de introducir las modificaciones de especificaciones que considere necesarias para garantizar la óptima calidad y funcionalidad de sus productos sin previo aviso. La información aquí contenida se ofrece gratis, es cierta y exacta a nuestro leal saber y entender; no obstante, todas las recomendaciones y sugerencias están hechas sin garantía, puesto que las condiciones de uso están fuera de nuestro control y es responsabilidad exclusiva del usuario. Por favor verificar los datos de esta especificación con el Departamento de Ingeniería para confirmar que la información esta vigente.

COLOMBIA: • Tel.: (571) 782 5000 Exts: 1518

• ingenieriageosinteticos@wavin.com • www.wavin.com/es-co

PERÚ: • Tels.: (511) 6276038 / 6276039 • geosperu@wavin.com • www.wavin.com/es-pe